

SUNGUARD® HIGH SELECTIVE

ExtraClear™ Float alapüvegen

Termék	Látható fény			Napenergia			Naptényező		U-érték	
	Áteresztés [%]	Külső visszaverődés [%]	Belső visszaverődés [%]	Közvetlen áteresztés [%]	Külső visszaverődés [%]	Elyelés [%]	EN 410 [%]	DIN 67 507 [%]	Levegő [W/m²K]	Argon 90% [W/m²K]
	A HŐSZIGETELŐ ÜVEG SZERKEZETE: 6-16-4, SUNGUARD® HS A #2 FELÜLETEN.									
SUPERNEUTRAL 70	70	11	12	39	34	28	41	38	1,4	1,1
SUPERNEUTRAL 62	62	15	17	32	37	31	34	32	1,3	1,1
SUPERNEUTRAL 51	51	12	23	26	37	37	28	26	1,3	1,1
SUPERNEUTRAL 40	40	16	32	21	36	43	23	22	1,3	1,1

Az adatok névlegesek és a megengedett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak. A fotospektrális értékek az EN 410, az U-értékek pedig az EN 673 szerinti.

A SunGuard® termékek elérhetőek a GUARDIAN független feldolgozó hálózatában Európa-szerte, számos helyen. További információkért forduljon a GUARDIAN helyi képviselőjéhez.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
United Kingdom
Phone: 0044 (0) 800 032 6322
e-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxembourg
Phone: 00 352 50301
e-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Spain
Phone: 00 34 948 817255
e-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungary
Phone: 0036 (0) 68 887 200
e-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Flachglas GmbH
Germany
Phone: 0049 (0) 3494 361 500
e-Mail: technik_flachglas@guardian.com

GUARDIAN Czeszochowa Sp zo.o.
Poland
Phone: 0048 (0) 34 323 9200
e-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Russia
Phone: 007 (8) 4912 956600
e-Mail: gsr_sales@guardian.com

Az adatok névlegesek és a megengedett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak. A fotospektrális értékek az EN 410, az U-értékek pedig az EN 673 szerintiek.

Elhárító nyilatkozat: Ez a termékismertető általános tájékoztatást nyújt a SunGuard® termékről. A tájékoztató esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő hibákért a GUARDIAN nem vállal felelősséget. A felhasználó felelőssége biztosítani azt, hogy a SunGuard® üveg alkalmazása helyes legyen és megfeleljen a vonatkozó törvényeknek, előírásoknak, szabványoknak, szokványoknak és egyéb követelményeknek. Javasoljuk, hogy a SunGuard® üveget feldolgozók olvassák el a GUARDIAN által kiadott Feldolgozási útmutatót, amely részletes utasításokat tartalmaz a SunGuard® termékek sikeres kezelésére, tárolására, feldolgozására, alkalmazására és beépítésére vonatkozóan. A Feldolgozási útmutató az első SunGuard® - szállítmánnyal érkezik, vagy beszerezhető közvetlenül a GUARDIAN-tól.